

K'SEL NUANCIER PAILLETTES


[K']
LA FAÇADE
par Unikalo

+ Finition paillette par RECOUVREMENT PARTIEL


Appliquer une couche de **K'SEL FINITION** + jeter les paillettes dans la couche encore fraîche par saupoudrage : selon la volonté de l'apporteur.

Balayage du surplus, **écrêtage / ponçage des crêtes** et aspiration.


Recouvrir par 1 couche de vernis transparent : **K'SEL FINITION ULTRA**.




K'SEL PAILLETTES 2MM
Gris foncé, Gris clair, Noir




K'SEL PAILLETTES 2MM
Gris, Noir, Blanc



K'SEL PAILLETTES 2MM
Or, Gris, Blanc



K'SEL PAILLETTES 2MM
Or, Noir, Blanc



K'SEL PAILLETTES 2MM
Rouge, Noir, Blanc

+ Finition paillette par RECOUVREMENT TOTAL

Sur la dernière couche de membrane **K'SEL ÉTANCHE** encore fraîche, jeter les paillettes à refus complet : jusqu'à recouvrir entièrement le sol (on ne voit plus la peinture) ;

Après séchage : Balayage du surplus, **écrêtage / ponçage des crêtes** et aspiration.

Enfin, recouvrir à saturation par 1 à 2 couches de vernis transparent : **K'SEL FINITION ULTRA** jusqu'à ce que les paillettes soient **totale**ment imbibées et recouvertes par le vernis de finition.

Les zones de la membrane d'étanchéité K'SEL non recouvertes par les paillettes, par exemple les remontées en plinthes, doivent être impérativement recouvertes par **K'SEL FINITION**.

CONSOMMATION ESTIMÉE

- 500g à 600g/m² de **K'SEL PAILLETTE** pour tout recouvrir.
- 150g/m² minimum de **K'SEL FINITION ULTRA** (Il faut bien saturer les paillettes).



FABRICANT
FRANÇAIS

www.unikalo.com

unikalo
PEINTURES BÂTIMENT