

Primaire d'accrochage antirouille à base de phosphate de zinc et de résine synthétique en phase solvant



CLASSIFICATION

AFNOR NF T 36-005 Famille I Classe 4a
NF EN ISO 12944-1

DESTINATION

En extérieur et intérieur, pour la décoration et la protection des métaux ferreux et non ferreux tels que acier doux, galvanisé, zinc, électrozingué, aluminium déroché ou anodisé, acier inoxydable.
En intérieur convient également sur PVC dégraissé, vernis dépolis, faïences dépolies, mélaminé, bois durs et dérivés.

PROPRIETES

- + Excellente adhérence
- + Très bon durcissement
- + Film tendu permettant des finitions soignées
- + Recouvrable par toutes peintures alkydes ou glycérophthaliques

PARTICULARITE

- + Excellente dureté
- + Riche en phosphate de zinc

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Liants	Alkyde en phase solvant
Aspect du film	Non concerné
Brillants spéculaires ⁽¹⁾	Non concerné
Teintes	Blanc, Gris RAL 7015 et Noir RAL 9005
Résistance aux frottements humides (NF EN ISO 11998)	Non concerné
Extrait sec ($\pm 2\%$) ⁽²⁾	75% pondéral, 57% volumique
Densité ($\pm 0,03$) ⁽²⁾	1,37
Rendement ⁽³⁾	13 m ² /L
Séchage ⁽⁴⁾	Hors Poussière : 2h Recouvrable : 12h Au-delà de 72h de séchage prévoir un ponçage superficiel pour recouvrir par une alkyde. Dépolissage obligatoire avant toute finition acrylique pour éviter le phénomène de refus
	Sec : 4h

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Conditions d'application (conformes au NF DTU 59.1)	Intérieur : température ambiante et du support comprises entre 8° et 35°C - Hygrométrie < 70% HR. Ne pas appliquer sur les supports condensants. Extérieur : température ambiante et du support comprises entre 5° et 35°C - Hygrométrie < 80% HR. Température du support supérieure d'au moins 3°C au point de rosée ; éviter les supports gelés, humides ou trop chauds, ne pas appliquer par temps de pluie, de brouillard, par vent fort ou en plein soleil. De façon générale, taux d'humidité des maçonneries < 5%.
Matériel d'application	Brosse : soie Manchon : laqueur polyester tissé HD 4mm fil continu Airless, protéger les surfaces adjacentes des résidus de projection
Dilution	Prêt à l'emploi, jusqu'à 5% de white spirit en application manuelle et jusqu'à 5% de DAF 310

FT275

Modifiée le :
28/02/2025

(1) les brillants spéculaires sont donnés après 14 jours de séchage. L'application mécanisée peut entraîner une modification de ces derniers.
(2) valeur donnée sur le blanc.
(3) variable selon dilution, porosité et relief du support.
(4) peut varier selon la dilution, la température, l'hygrométrie ambiante et par une incorporation d'une grande quantité de colorants (temps de séchage donné à 23° et 50% d'HR).

unikalo
PEINTURES BATIMENT

au pistolet pneumatique

Nettoyage du matériel

Au white spirit immédiatement après usage

MISE EN OEUVRE

Les supports doivent être conformes aux DTU les concernant et notamment au **NF DTU 59.1**.

Reconnaissance préalable nécessaire afin de déterminer la préparation la plus adaptée à leur état et à leur nature (nettoyage, lessivage/rinçage, ponçage, grattage, dégraissage, dépolissage, époussetage...). Dans le cas de présence de rouille trop importante, il conviendra de réaliser un ponçage à blanc.

De façon générale, après préparation, les supports devront être sains, cohésifs, propres et secs pour recevoir une couche de **PROTEC PRIM 330**.

Sur métaux ferreux non oxydés, après préparation du support, notamment par dégraissage avec **DAF 310**, application d'une couche de **PROTEC PRIM 330** avant l'application des couches de finition.

Sur métaux ferreux oxydés, après préparation du support, notamment en éliminant la rouille par sablage ou brossage, piquetage, ponçage selon l'état (degré de soin 2.5 ou 3), par dégraissage avec **DAF 310** et par l'application de **BLOC ROUILLE CR 651** sur les parties ayant rouillées, application d'une couche générale de **PROTEC PRIM 330** avant l'application des couches de finition.

Sur métaux non ferreux tel que zinc, acier galvanisé, aluminium anodisé, après préparation du support, notamment par dégraissage avec **DAF 310** et dérochage avec **SOLUTION NT 330**, suivi d'un rinçage soigné à l'eau claire et séchage avant l'application d'une couche **PROTEC PRIM 330** avant l'application des couches de finition.

Sur métaux ferreux peints peu oxydés, après préparation du support, notamment en éliminant les traces de rouille par grattage, ponçage puis dégraissage avec **DAF 310**, et par l'application d'une couche de **BLOC ROUILLE CR 651** sur les parties ayant rouillées, application d'une couche de **PROTEC PRIM 330** avant l'application des couches de finition.

En intérieur

Sur supports fermés, après préparation du support, notamment par dégraissage avec **DAF 310** des PVC, faïences, boiseries, application de **PROTEC PRIM 330** dilué à 5% de White Spirit avant l'application des couches de finition.

Se référer aux fiches techniques des produits cités.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES**Classe de transport**

UN1263 PEINTURES, 3, III, (D/E)

Nota: Ne s'applique pas dans un récipient d'une capacité inférieure à 450 litres (2.2.3.1.5)

Conditionnement

0,75L - 3L - 12L

Stockage

Stockage avant ouverture : 12 mois en bidon d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes températures >35°.

Stockage après ouverture : Bien refermer le bidon après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit.

Mesure de préventionPour la protection individuelle, se reporter à la fiche de données de sécurité disponible chez le distributeur ou sur le site www.unikalo.com

Dangereux, respecter les précautions d'emploi.

Classement Européen

Catégorie A / Sous-catégorie i (selon directive 2004/42/CE)

Valeur limite de C.O.V.

Pour sous-catégorie i : 500g/L (2010)

C.O.V. max de ce produit

350g/L

GESTION DES DECHETS

Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

FT275

Modifiée le :
28/02/2025

Toutes nos fiches techniques sont disponibles sur www.unikalo.com

SOCIETE DES COLORANTS DU SUD-OUEST - 18 rue du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de l'Hippodrome 33700 MERIGNAC
Tél. 05 56 34 23 08 - Fax : 05 56 13 00 73 - e-mail : info@unikalo.com - www.unikalo.com

unikalo
PEINTURES BATIMENT